



BOSTIK

P795 POLIURETANO PREMIUM

SELLADOR DE POLIURETANO ELÁSTICO DE ALTO RENDIMIENTO DE CALIDAD PREMIUM

VENTAJAS

- Curado libre de burbujas
- Bajo contenido en diisocianatos (<0.1%), no necesaria la formación obligatoria REACH (rest.74)
- Excelente adhesión sin imprimación a la mayoría de superficies, incluso húmedas
- Duradero a largo plazo
- Libre de padeo / descuelgue
- Adecuado para interiores y exteriores
- Altas prestaciones mecánicas
- Permanentemente elástico

DESCRIPCIÓN

Bostik P795 POLIURETANO PREMIUM es un sellador de poliuretano de nueva generación duradero y con altas prestaciones, de curado rápido, bajo MDI, fácil de usar y monocomponente. Bostik P795 POLIURETANO PREMIUM no formará burbujas durante su proceso de curado.

Debido a su bajo contenido en monómeros diisocianatos (< 0,1%) no es necesario realizar la formación de seguridad obligatoria (restricción 74 de REACH) para su manipulación.

APLICACIONES

Bostik P795 POLIURETANO PREMIUM se ha desarrollado específicamente como sellador universal para sellar juntas de construcción y expansión en fachada y en vías peatonales.

Puede usarse en zonas de manipulación de alimentos (no contacto directo) ya que dispone de certificación ISEGA.

LIMITACIONES:

- No apto para PE, PP, PTFE, plásticos bandos, neopreno y sustratos bituminosos.
- No apto en contacto con cloruros (piscinas)
- Puede producirse una ligera coloración amarillenta cuando se aplica sellador blanco expuesto a los rayos ultravioleta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	PU de nueva generación
Temperatura de aplicación	de +5°C a + 40°C
Caudal (Ø4 mm/3 bar)	100-150 g/min
Tiempo de curado (23°C/50%HR)	2,5 – 3 mm/24 horas
Módulo del 100% (ISO 37)	1,00 N/mm ²
Densidad (ISO 1183-1)	1,30 g/ml
Elongación en la rotura (ISO 37)	> 800%
Descuelgue (ISO 7390)	0 mm
Movimiento de la junta	25%
Dureza Shore A (DIN 53505)	30-35
Formación de piel	90 min (+23°C/50%HR)
Resistencia a la temperatura	de -30°C a +80°C
Resistencia a la tracción (ISO 37)	>1,60 N/mm ²

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Una junta con las dimensiones correctas puede absorber movimientos entre materiales de construcción. La profundidad de la junta debe estar siempre en la relación correcta con la anchura de la junta. Una regla general es la razón de profundidad de junta con respecto a anchura de junta con una anchura de junta de hasta 10mm que es de 1:1, con un mínimo de 5mm de anchura y profundidad. Para juntas más anchas de 10mm, la profundidad es la anchura dividida entre 3 más 6mm.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACABADO

Temperatura de aplicación de + 5°C a + 40°C (se aplica al entorno y al sustrato). Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Bostik P795 POLIURETANO PREMIUM se adhiere perfectamente sin el uso de una imprimación a la mayoría de sustratos no porosos. En algunos sustratos porosos es aconsejable utilizar imprimación, consultar con Bostik S.A. Realizar una prueba de adherencia antes de utilizar el producto.

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse con el limpiador Bostik Cleaner E. Las herramientas o manos pueden limpiarse con las Toallitas Limpiadoras de Bostik. El producto seco solo podrá eliminarse mecánicamente.

RENDIMIENTO

$$\text{metros lineales por envase} = \frac{X}{\text{sección de la junta en mm}^2}$$

X: 300 para cartucho y 600 para bolsa

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre + 5°C y + 25°C, la vida útil es de hasta 15 meses desde la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

PINTABILIDAD

Bostik P795 POLIURETANO PREMIUM puede pintarse con pinturas de base acuosa y la mayoría de las pinturas de 2 componentes. Las pinturas sintéticas pueden secarse lentamente. Se recomienda someter a prueba la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación. Si Bostik P795 POLIURETANO PREMIUM va a sobre pintarse (no necesario), recomendamos lijado ligeramente el sellador y las superficies de la junta antes del uso con Scotch-Brite. Para los mejores resultados recomendamos pintar en el plazo de unos pocos días de la aplicación.

CERTIFICACIONES

- Marcado CE:
 - EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
 - EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- Normativa COV francesa A+
- Certificado alimentario ISEGA

COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30618719	Blanco - Cartucho 290 ml	12	8412663187196
30618720	Gris - Cartucho 290 ml	12	8412663187202
30618718	Marrón - Cartucho 290 ml	12	8412663187189
30618717	Negro - Cartucho 290 ml	12	8412663187172
30618915	Crema - Cartucho 290 ml	12	8412663189152
30618723	Blanco - Bolsa 600 ml	20	8412663187233
30618725	Gris - Bolsa 600 ml	20	8412663187257
30618721	Marrón - Bolsa 600 ml	20	8412663187219
30618722	Negro - Bolsa 600 ml	20	8412663187226
30618914	Crema - Bolsa 600 ml	20	8412663189145
30626814	Teja - Bolsa 600 ml	20	8412663268147

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

