



# BOSTIK

## P925 POLIESPUMA FIJACIÓN TURBO

ESPUMA DE PEGADO RÁPIDO. CERTIFICACIÓN SATE

### VENTAJAS

- Adhesivo de curado rápido
- Tiempo máximo abierto de 2,5 minutos
- Ahorra tiempo y dinero
- Alta resistencia a la cizalla y a la tracción
- Formulación para todas las estaciones (de -10°C a +40°C )
- Para usos de unión y relleno
- Proporciona aislamiento térmico adicional



### DESCRIPCIÓN

Bostik P925 POLIESPUMA FIJACIÓN TURBO es un adhesivo de espuma multiusos de fijación rápida y curado rápido que ahorra tiempo para el pegado de todo tipo de materiales de la construcción. Especialmente adecuada para el pegado de placas de yeso, placas de aislamiento y placas decorativas. Bostik P925 POLIESPUMA FIJACIÓN TURBO también se puede utilizar como espuma de poliuretano estándar para aislar y llenar huecos y juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas, así como en paredes.

### APLICACIONES

Bostik P925 POLIESPUMA FIJACIÓN TURBO es un adhesivo de construcción multipropósito que proporciona una excelente adherencia a una amplia gama de sustratos, como paredes de yeso, paneles de XPS, EPS, lana de roca,... pero también superficies y elementos decorativos de tipo pedregoso y cementoso.

Bostik P925 POLIESPUMA FIJACIÓN TURBO también se puede utilizar para fines de aislamiento y relleno de huecos.

#### Limitaciones:

- No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos
- No apto para carga de agua permanente
- No apto para su uso rellenando cavidades con humedad insuficiente

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Poliuretano
➤ DENSIDAD	15 – 20 Kg/m <sup>3</sup>
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	-10°C a +35 °C
➤ RESISTENCIA A TEMPERATURA	-40°C a +90°C
➤ COMPORTAMIENTO AL FUEGO	B3
➤ FORMACIÓN PIEL (EN 17333-3)	90 - 150 segundos
➤ VELOCIDAD DE CURADO	50 – 70 min
➤ CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 17333-5)	30-35 mW/m.K
➤ ESTABILIDAD DIMENSIONAL (EN 17333-2)	-5% < DS < 0%
➤ RESISTENCIA A TRACCIÓN	100 – 400 kPa

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los sustratos deben estar limpios y libres de polvo, aceite y grasa. Es importante humedecer los sustratos ligeramente antes del uso dado que esto mejora la adhesión y la estructura celular acabada de la espuma.

Temperatura del envase: de +5°C a +30°C (recomendado de +15°C hasta +25°C). Temperatura de aplicación (se aplica al entorno y al sustrato): de +10°C a +40°C (recomendado de +15°C hasta +25°C). Sostenga el bote con la válvula hacia arriba y enrosque la pistola aplicadora con el bote. Agite el bote vigorosamente antes de usarlo al menos 20 veces. Dé la vuelta al envase y aplique la espuma. Para regular el flujo de la espuma, afloje la válvula en la parte posterior del mango. Proteja los ojos, use guantes y equipo de protección..

Para el pegado de placas: Aplicar la espuma sobre la placa. Realice un contorno no cerrado a 5 cm del borde y en su interior aplique cordones verticales sucesivos con 30 cm de distancia entre ellos. El diámetro recomendado de los cordones aplicados con pistola es de 10 a 12 mm. Adhiera la placa a la pared dentro de su "tiempo abierto" de 120 segundos, antes de que el adhesivo de espuma comience a curar. Se necesita soporte hasta que el adhesivo de espuma se haya curado por completo (50 a 70 minutos).

Relleno de huecos: llene la cavidad un 70% y, en caso de poca humedad, rocíe ligeramente la espuma con agua. La espuma se expandirá para llenar el resto. Proteja revestimientos de suelos y muebles con papel o láminas de plástico. Las juntas de más de 4 cm de ancho y profundidad deben rellenarse en varias capas. Espere de 15 a 30 minutos entre aplicaciones. Antes de cada aplicación, rociar ligeramente con agua.

## LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse con Bostik Limpiador Espumas. Las herramientas o manos pueden limpiarse con las Toallitas Limpadoras de Bostik. El producto seco solo podrá eliminarse mecánicamente.

## RENDIMIENTO

Por 750 ml = 5 – 8 m<sup>2</sup> de placas aprox.

## PINTABILIDAD

Puede pintarse o cubrirse con sellante/escayola cuando se cura totalmente.

## ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

## CERTIFICACIONES

- A+ Certificación franceso sobre COV
- Emicode EC1 Plus
- Certificado SATE

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30620313	Beige – bote 750 ml - pistola	12	8711595220323

## PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

## BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

